

euku-pflegeöl

zur Pflege, der mit euku-öl 1 HS behandelten Böden.

eukula

Holbeinstraße 17

53175 Bonn

Tel. +49(0)228.95352 -50 Fax -55

info@eukula.com www.eukula.com

Artikel-Nr.: euku-pflegeöl: 0159000100

Technische Daten:

Gebindegröße:	5 l, 1 l
Festkörper:	34 Gew. %
Verbrauch:	ca. 30 ml/m ² (30 m ² /l)
Verarbeitungstemperatur:	Raum- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +10°C liegen.
Trockenzeit:	Vorsichtig begehbar nach ca. 1 Stunde bei 23° und 50% relativer Luftfeuchtigkeit
Endhärte:	nach ca. 12 Stunden
Werkzeug:	Spachtel (rostfrei) oder T-Wischer

Untergrund: Mit euku-öl 1 HS imprägnierte Holzböden in trockenem und gereinigtem Zustand.

Verarbeitung: euku-pflegeöl gut aufrühren. Anschließend auf den Boden dünn und gleichmäßig mit Spachtel, T-Wischer oder Lappen auftragen und kurz einwirken lassen. Überschuss mit einer Gummilippe, Spachtel oder Lappen aufnehmen. Anschließend den noch nassen Film mit einer Einscheibenmaschine und beigem Pad ausspenden und danach ein weiches Poliertuch einschlagen und auspolieren bis eine gleichmäßige Oberfläche entsteht. Den Boden erst nach der Trocknung wieder betreten.
euku-pflegeöl je nach Frequentierung 1-2mal pro Jahr, in stark frequentierten Bereichen mehrmals auftragen und polieren.

Kennzeichnung:

Giscode:	Ö 60
ADR / RID:	Kl. 3, UN-Nr.1866
GefStoffV:	R-Sätze: Entzündlich, wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. S-Sätze: Berührung mit der Haut vermeiden, bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen, nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden, Dampf nicht einatmen.
Lagerfähigkeit:	In ungeöffnetem Originalgebinde mind. 24 Monate ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Kühl und trocken lagern, nicht unter 5°C lagern..
Warnhinweis:	Selbstentzündungsgefahr: getränkte Arbeitsmittel, wie Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä. luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen.

Beachten Sie bitte auch unsere Sicherheitsdatenblätter.

Unsere Technische Information soll nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf deren Eignung für beabsichtigte Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.

DIN EN ISO 9001:2000/TS16949 EMAS II

Erstellt: Januar 2013