

Produkt-Information

Terrassen Öl / Bangkirai Öl

Spezialöl für den Außeneinsatz auf Basis pflanzlicher Öle. Durch das gute Eindringvermögen wird das Holz konserviert, bleibt dabei aber offenporig und atmungsaktiv. Die natürliche Schönheit und Struktur des Holzes werden optisch hervorgehoben.

Gebindegröße: 0,75l / 2,5l
Giscode Ö 60

Einsatzbereich: Zur Imprägnierung Holzterrassen aus allen Arten von Hölzern. Auch geeignet zur Behandlung von Gartenmöbeln und anderen Gegenständen aus Holz im Außenbereich.

Verarbeitung: Verarbeitung bei Außentemperaturen von mindestens 10°C. Das zu imprägnierende Holz muß sauber und trocken sein. Alte Anstriche bei Bedarf vorher abschleifen. Den letzten Schliff mit Korn 120 durchführen. Untergrundvorbereitung: Das Öl gleichmäßig mit einem Pinsel oder einem nichtflusenden Tuch in Richtung der Holzmaserung auftragen. Nach etwa 30 Minuten Einwirkdauer nicht aufgenommenes Öl mit einem Pinsel oder einem nichtflusenden Lappen vollständig ausstreichen, bzw. abnehmen. Das Holz nach Trocknung über Nacht erneut mit einem Pinsel oder nichtflusenden Lappen einölen. Dabei so lange naß in naß nacharbeiten, bis das Holz vollständig gesättigt ist. Überschüssiges Öl vollständig abnehmen.

Inhaltsstoffe: Modifizierte Öle, entaromatisiertes Testbenzin, bleifreie Sikkative

Materialverbrauch Weichholz: 200-250mL/m²
Hartholz: 100-120mL/m²

Trocknungszeit Bei guter Belüftung 12 Stunden.

Verdünnung Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung und Transport: +5°C bis +25°C, 36 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR

Unsere vorstehenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.

