

Ceradur

Metallsalzfreie Pflegedispersion

Produkt-Code: GE10

Eigenschaften

Selbstglänzende, metallsalzfreie Pflegedispersion mit sehr guter Verfilmung. Die Pflegeschicht ist hartwachsähnlich und bleibt unveränderbar elastisch. Beschädigungen können durch Polieren bzw. Cleanern egalisiert werden. Dabei entsteht Glanz ohne Glätte. Die Kriterien Rutschhemmung, Schmutzabweisung und Wischfestigkeit werden von Ceradur optimal erfüllt. Die Pflegeschicht ist ohne Verwendung eines Grundreinigers im Rahmen der Intensivreinigung teilweise zu entschichten. Aufgrund der speziellen Formulierung kann das Produkt auch auf ableitfähigen Bodenbelägen angewendet werden.

Produktzusammensetzung

Metallsalzfreie Kunststoffdispersionen (TBEP-frei), Polyethylenwachs, Weichmacher, Hilfsstoffe.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 7,5 - 8

Anwendungsbereich

Auf wasserfesten, harten und elastischen, auch ableitfähigen Belagsarten wie z.B. PVC, Linoleum, Gummi, CV-Verbundbeläge, Polyolefin, Marmor, Granit, Betonwerkstein, anzuwenden, ausgenommen in Nassbereichen. Auch geeignet zum Schutz der Versiegelungen von Holz- und Korkböden. Nicht auf unversiegelten Kork- oder Holzböden anwenden. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschichten ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.

Anwendung

Produkt nur auf gut getrocknetem Bodenbelag anwenden.

Produkt pur z.B. mit einem Flachmopp, dünn auftragen, Antrocknung des Produktes im Moppbezug vermeiden, Kanister nach Gebrauch sofort verschließen.

Basispflege auf gereinigten Belagsarten:

Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelages 2 - 3 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten. Bei ableitfähigen Belägen maximal zwei dünne Aufträge.



Nachpflege nach vorausgegangener Intensivreinigung:

1 - 2 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten.

Sprayreinigung zur punktuellen Ausbesserung von Pflegefilmbeschädigungen:

1:1 mit kaltem Wasser verdünnen, mittels Sprühflasche und schnell laufender Maschine (ca. 1000 U.p.M.) verarbeiten.



Polieren:

Die abgetrocknete Pflegeschicht kann durch **Polieren** mit schnell laufenden Maschinen (ca. 1000 U.p.M.) und der Multi-Disc verdichtet werden, wobei keine Glätte entsteht.



Verbrauch pro qm

Basispflege: 12,5 - 25 ml pro Auftrag

Nachpflege: 12,5 - 25 ml pro Auftrag

Sprayreinigung: 1,5 ml

Verpackung

10-Liter Kanister

Art.-Nr. j 20 05 10

25.04.2005/

Vor Frost schützen!