

Kiehl-Holzöl

Imprägnieröl zur Basispflege

Produkt-Code: Ö 10/GH 0

Eigenschaften

Auf der Basis nachwachsender Rohstoffe. Betont die Farbgebung je nach Holzart (anfeuernd). Unparfümiert, lösungsmittelfrei, sauerstoffhärtend, diffusionsoffen. Leicht zu verarbeiten, gutes Eindringvermögen, imprägnierend, hohe Füllkraft. Begehbar und wischbar nach einer Aushärtungszeit von 2–3 Tagen. Nach der Aushärtungszeit ist eine Weiterpflege mit Kiehl-Legnodor möglich.

Produktzusammensetzung

Natürliche Öle und Harze, Trocknungsstoffe.

Anwendungsbereich

Zur Pflege aller europäischen Holzarten. Bei rohen Exotenhölzern ist eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Zum Basisölen aller Echtholzflächen, z.B. Parkett, Dielen, Pflaster, Industrieparkett, Treppen, OSB-Platten, Leimholz, etc. Nicht anwendbar auf versiegelten, beschichteten, gewachsten und geölten Holzoberflächen.

Anwendung

Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf fett-, wachs-, silikon- und staubfreien Flächen gewährleistet. Die Bodentemperatur muss zwischen 10° C und 25° C liegen. Räume müssen während der Verarbeitung und Aushärtungszeit gut durchgelüftet werden, nicht rauchen. Kiehl-Holzöl gut aufschütteln! Während der Aushärtungszeit (ca. 2 – 3 Tage) ist die Fläche nicht belastbar und darf nicht nass gewischt werden.

Nur auf rohen fachgerecht geschliffenen, (auch verkitteten und plangeschliffenen – Körnung 100 – 120), staubfreien und sauberen Echtholzböden anwenden.

Verarbeitung: Ca. 800 ml auf den Boden geben und mit dem Wischwiesel, Flachmopp oder der Kiehl-Ölrolle auf ca. 10 m² gleichmäßig dünn verteilen. Das Kiehl-Holzöl muss insgesamt ca. 30 Minuten auf der Holzoberfläche einwirken. In diesem Zeitraum entstehende Trockenstellen mit dem auf der Fläche vorhandenem Kiehl-Holzöl benetzen, dazu eingesetztes Arbeitsmittel verwenden. Gegebenenfalls Kiehl-Holzöl dazugeben.



Das nach 30 Minuten nicht eingedrungene Kiehl-Holzöl mit dem Neoprenabzieher (lösungsmittelbeständiger Neopren Gummi) von der Holzoberfläche sorgfältig abziehen und mit Putzwolltüchern, Kehrblech oder ähnlichem aufnehmen. Der noch auf der Oberfläche vorhandene hauchdünne Holzölfilm muss vor dem Härten völlig entfernt werden. Dazu Einscheibenmaschine unterlegt mit weißem Pad einsetzen. Pad rechtzeitig wenden bzw. gegen neues austauschen, womit ein optimaler Ölfilmabtrag und ein gleichmäßiges Trockenreiben der Holzoberfläche erzielt werden. Verbrauch im Durchschnitt für 10 m² = 1 Pad (beidseitig). Warnhinweis beachten!

Nach 12 Stunden Trockenzeit wird ein abschließendes Polieren mit der Einscheibenmaschine und weißen Pads empfohlen, womit ausgetretenes Kiehl-Holzöl an den Fugen entfernt bzw. das Aussehen der behandelten Holzoberfläche optimiert wird.



Reinigungsmittel für Arbeitsmaterial: Kiehl-Wax-Ex

Angebrochene Gebinde zügig verarbeiten.

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Warnhinweis: Sauerstofftrocknende Öle können in Verbindung mit Holzstaub, Tüchern, Pads und anderen saugfähigen Arbeitsmitteln zur Selbstentzündung führen. Deshalb müssen diese Arbeitsmittel mit Wasser getränkt und in einem luftdichtgeschlossenen Behältnis entsorgt werden. Örtliche Entsorgungsvorschriften beachten.

Holz- und Parkettpflege

Verbrauch pro m²

Basisölen: 80 – 120 ml, abhängig von der Saugfähigkeit der Holzoberfläche

Xi, Reizend im Konzentrat;

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.

Enthält: Tungöl.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Verpackung

2x5 L Kanister im Karton

Art.-Nr. j 22 03 05

Vor Frost schützen!

