

# Kiehl-Parketto-secur

## **Matte Parkettbeschichtung**

Produktcode: GE 10

### **Eigenschaften**

Seidenmatt, strapazierfähig, schmutzabweisend und rutschhemmend gemäß DIN 18032. Speziell geeignet für Sporthallen.

#### **Produktzusammensetzung**

Kunststoffdispersionen, Polyethylenwachse, Weichmacher, Additive. pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

#### Anwendungsbereich

Zum Beschichten von versiegelten und geölten Echtholzböden in Bereichen, in denen eine matte, begehsichere Parkettoberfläche gefordert wird, wie z. B. Altenheime, Sporthallen etc.

#### **Anwendung**

Neu hergestellte Holzoberflächen (vor Ort geölt) dürfen in der vom Hersteller vorgegebenen Aushärtungszeit, im allgemeinen 8 – 14 Tage, nur trocken gereinigt werden (z. B. kehren). Vor der Anwendung von Kiehl-Parketto-secur muss die Oberfläche mit Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat feucht gewischt werden.

Beanspruchte Holzflächen müssen zunächst mit der maschinellen Trockenreinigung (Einscheibenmaschine Saugkranz, Sauger, Kiehl-Legno-Pad) gesäubert werden. Dabei die Maschine spiralförmig bewegen, bis die Oberfläche gleichmäßig gereinigt ist, sich der oberflächlich eingelagerte Schmutz aus den Poren gelöst hat und sich eine gleichmäßige Optik einstellt. Anschließend den nicht abgesaugten Feinstaub mit Feuchtreinigungstüchern abnehmen.

#### Beschichten:

Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf sauberen, fett-, wachs-, silikon-, beschichtungs- und staubfreien Flächen gewährleistet. Vor der Verarbeitung kräftig aufschütteln! Bei Fertigparkett ist vor der Anwendung ein Haftungstest durchzuführen.
Ca. 300 ml unverdünnt auf den Boden geben und sofort mit Wischwiesel oder Flachmopp in gleichmäßig überlappenden Bahnen auf ca. 10 m² dünn verteilen.
Zügig überlappend (nass in nass) weiterarbeiten. Es sind je nach Oberflächenbeschaffenheit 1 – 2 Aufträge im Abstand von ca. 90 Minuten notwendig. Nur trockene Filme bilden eine strapazierfähige Pflegeschicht.

Reinigungsmittel für Arbeitsmaterial: Wasser

Holz- und Parkettpflege

### Verbrauch pro m<sup>2</sup>

Beschichten: 20 – 30 ml pro Auftrag, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

