

Bitufix® - L ein Begriff für die Straßenerhaltung

Kostensparende Straßenerhaltung durch sachgerechte und rechtzeitige Anwendung einer bituminösen Schlämme.

Anwendungsgebiet:

Straßen, die im Aufbau noch gesund sind, jedoch Mörtelverluste und Kornausbrüche aufweisen und rauh geworden sind, werden mit Schlämmen behandelt.

Unsere Schlämme kann grundsätzlich auf allen klassifizierten und nicht klassifizierten Straßen eingesetzt werden, die einen durchschnittlichen jährlichen Abrieb bis 3 mm haben.

Außerdem eignet sich das Schlämmeverfahren besonders für Wege, Fahrradwege, Standspuren und höhengebundene Straßen.



Folgende Schäden Können mit dem Schlämmeverfahren Behoben werden:

1. raue Decken
2. Mörtelverlust
3. Kornausbrüche
bis zu 5 mm Tiefe



Bitufix Porenfüllmasse für Oberflächenversiegelungen rauher und poröser Asphaltbeläge.

Bitufix Porenfüllmasse ist ein Gemisch, bestehend aus Bitumen, bituminierten, feinkörnigen Mineralstoffen, Kunststoff und Wasser, das auf allen bituminösen Belägen aufgetragen werden kann.

Versiegelungen

1. Binderlagen können für längere Zeit versiegelt werden
2. Tragschichten erhalten eine provisorische Verschleißschicht

Es bewährt neue Decken vor Schlamm- und Feuchtigkeitsschäden (z.B. bei Waldstrecken und Baustellenverkehr) und gibt alten Decken ein neues bituminöses Mörtelbett. Binderlagen werden für längere Zeit versiegelt, Tragschichten erhalten eine provisorische Verschleißschicht. Wirtschaftswege, Plätze, Höfe, Fuß- und Radwege können mit Bitufix durch Versiegelung bestehender bituminöser Tragschichten in besonders wirtschaftlicher Weise erstellt werden.

Einbauanweisung nach TV bit 1/75

Vor Behandlung schadhafter Decken ist zunächst eine sorgfältige Ausbesserung mit Heißmischgut vorzunehmen. Nach ausreichender Verdichtung durch den Verkehr (ca. 14 Tage) ist die trockene Fahrbahn zu reinigen und Bitufix - nach gründlichem Aufrühren - von Hand (aus 40-kg-Eimern mittels Gummischieber) oder maschinell (Tankwagen mit einstellbarem Verteilengerät) aufzutragen. Der Verbrauch beträgt je nach Deckenstruktur 0,8 - 1,2 kg/m². Nach Abtrocknung der Porenfüllmasse (ca. 30 Min.) wird die versiegelte Fläche mit feinkörnigem Natursand abgestreut (ca. 5 kg/m²). Straßenmarkierungen, Kanalschächte, Absteller sollten abgedeckt bzw. abgeklebt werden. Bitufix ist frostunempfindlich in der Lagerhaltung und kann bei Temperaturen zwischen 8° und 35° C verarbeitet werden. Die aufgebrauchte Porenfüllmasse ist sofort wasserunempfindlich.

B-Chemie - Vertrieb chemisch technischer Produkte
Firma Beatrice Paruschke
Heinrich Heine Strasse 14
36448 Schweina

Tel.: 036961 3550 Fax: 3551
E-Mail: Info@B-Chemie.de
Internet: www.B-Chemie.de

SPEZIALPRODUKTE FÜR ZUFRIEDENE KUNDEN