

STAREP ... DAMIT ALLES GLATT LÄUFT !

Reparatur - Asphalt

Eine dauerhafte Reparatur für hohe Belastungen

ANWENDUNG:

Zur Behebung von Schädstellen in Asphalt-, Beton- und Pflasterflächen.
Ausbesserung von Schlaglöchern und Oberflächenbeschädigungen in
Guß- und Walzasphalt.
Ideal geeignet zur Befestigung von Kleinflächen, saubere Einfassungen und
Anschlüssen.

VERARBEITUNG:

Vor Einbau Untergrund säubern und lose Teile entfernen.
Empfehlenswert ist eine senkrechte Begradigung der Einbau
stellen, insbesondere bei Schlaglöchern in Straßen mitstarkem Verkehr.

EINBAU:

Starep mit Schichtdicken von ca. 2 cm einbauen (max. 4 cm). In seitlich begrenzten
Einbaustellen (Schlaglöchern) ist diese sofort nach Einbau und Abstreuen übergeh-
und überfahrbar (nicht für punktförmige Belastung, wie Handhubwagen, Stapler mit
schmalen Rädern, Stöckelschuhe etc.). Lose eingeschüttetes Material mit
Handstamper o. a. fest verdichten und Oberflächen mit Sand abstreuen.
Bei Temperaturen von mehr als 25 Grad kann es zu Verzögerungen
bei der Aushärtung kommen.

NACHBEHANDLUNG:

Es wird empfohlen, die Einbaustellen mit Sand abzustreuen. Dadurch werden die
Oberflächen abgestumpft und insbesondere bei Schlaglöchern auf Straßen wird ein
Ankleben und Ausschleudern des Kaltmischgutes verhindert.

B-Chemie

Vertrieb chemisch technischer Produkte
Firma Beatrice Paruschke
Heinrich Heine Strasse 14

Tel. 036961 3550
Fax. 036961 3551

36448 Schweina

www.B-Chemie.de

SPEZIALPRODUKTE FÜR ZUFRIEDENE KUNDEN

Bankverbindung: Wartburg Sparkasse BLZ 84055050 Knt.Nr.1330005569 **Steuer Nr.** 155/255/01652